

Опис

Високоякісна лита поліхлорвінілова плівка з відмінною розмірною стійкістю та оптимальними характеристиками. Цей матеріал спеціально розроблений для безпроблемної обробки на різучих плотерних установках під час виготовлення написів, маркувань і декорацій. Особливо рекомендовано для високоякісної реклами на автомобілях і транспортних засобах. Має також дуже хорошу здатність для наклеювання на поверхнях зі швами і виїмками. Поверхня дзеркально-глянсова, а також біла матова й чорна матова. Блискуча поверхня теж підходить для цифрового друку методом термоперенесення (з використанням смоляних стрічок).

Підкладка

Силіконовий картон з нанесеним з одного боку покриттям, 137 г/м², що забезпечує безпроблемне видалення сітки. Для білої плівки використовується силіконовий картон блідо-блакитного кольору для досягнення більш інтенсивного контрасту зі шрифтом.

Клей

Поліакрилатний клей на основі розчинника, що забезпечує постійне прилипання.

Сертифікати

Загальна омологація (ABG, D5292) відповідно до § 22a StVZO.

Технічні дані

Товщина* (без захисного паперу і клею)	0,060 мм
Формостійкість (FINAT TM 14)	Під час наклеювання на сталь осідання макс. 0,15 мм
Термостійкість***	Під час наклеювання на алюміній, від -50 °C до +110 °C, без змін
Стойкість до морської води (DIN 50021)	Під час наклеювання на алюміній через 100 годин/23 °C, без змін
Стойкість до впливу розчинників і хімікатів	За кімнатної температури через 72 години після наклеювання на алюміній плівка має короткострокову стійкість до дії більшості мінеральних масел, жирів, паливних матеріалів, аліфатичних розчинників, слабких кислот, солей і лугів
Пожежостійкість (DIN 4102-1)	Важко займистий (клас DIN 4102-B1) на сталевій підоснові
Сила зчеплення (FINAT-TM1, через 24 години, нержавіюча сталь)	18 Н/25 мм
Розривна міцність (DIN EN ISO 527)	У поздовжньому напрямку: мін. 19 МПа У поперечному напрямку: мін. 19 МПа
Подовження під час розриву (DIN EN ISO 527)	У поздовжньому напрямку: мін. 120% У поперечному напрямку: мін. 120%
Термін зберігання**	2 роки
Температура склеювання	> +8 °C
Максимальний термін служби за належних обробки, очистки та використання гарантується за зовнішнього вертикального атмосферного впливу в умовах звичайного середньоевропейського клімату. Подальші рекомендації наводяться в кінці цієї технічної інформації. Подивіться також: www.orafol.com/gp/europe/de/support .	чорна/біла — 8 років прозора/кольорова — 7 років металік — 5 років золотий L — 3 роки

*Середнє значення.

**В оригінальній упаковці, за 20 °C і 50% відносної вологості повітря.

***Звичайний середньоевропейський клімат.

Зауваження та рекомендації

Наведені вище дані засновані виключно на наших актуальних знаннях та практичному досвіді. Вони не є узгодженими властивостями, так само як і не містять запевнення у наявності певних властивостей або гарантії щодо властивостей і/або терміну служби наших кольорових плівок.

Просимо вас врахувати, що плівки за своєю природою більш чутливі, ніж лаки. У зв'язку із цим плівки вимагають особливо дбайливого ставлення як під час обробки, так і під час очищення. Під час обробки (наклеювання і видалення), а також під час очищення та використання плівок слід взяти до уваги й дотримувати наші актуальні рекомендації щодо обробки, а також щодо очищення та використання плівок компанії Orafol (можна завантажити інформацію з сайту www.orafol.com/gp/europe/de/support). В іншому випадку, за нашим досвідом, не забезпечується максимальний термін служби. Додаткові дані з очікуваного максимального терміну служби містяться у «Вказівки щодо обробки» (див. п. 2). Якщо не дотримувати цих вказівок, а також умов очищення та використання, то надання гарантії і відповідальність виключаються.

У разі виникнення питань зв'яжіться, будь ласка, з відповідною майстернею або зі співробітниками нашого відділу роботи з клієнтами.

Простежуваність наших товарів згідно з ISO 9001 забезпечується на основі номера рулону.

ВАЖЛИВІ ЗАУВАЖЕННЯ

Усі продукти серій Oracal® проходять ретельний контроль якості протягом всього виробничого циклу, тому ми гарантуємо, що продукція, яку постачаємо, відповідає торговим стандартам якості й не містить браку. Інформація про продукти серії Oracal® базується на результатах досліджень, що мають достовірність з погляду нашого підприємства, але, однак, не несуть за собою гарантійних зобов'язань. Оскільки можливості використання плівок Oracal® різноманітні й відбувається постійний розвиток видів їх користування, покупець повинен перевіряти можливість використання та якість продуктів на їх відповідність передбаченому виду користування і взяти на себе пов'язані з цим ризики. Усі специфікації можуть бути змінені без попереднього інформування.

Oracal® — це торгова марка фірми Orafol Europe GmbH.