

Описание

Высококачественная многослойная литая полихлорвиниловая пленка, спроектированная по самым высоким технологическим стандартам. Пленка специально разработана для оклеивания транспортных средств без необходимости последующего ламинирования. Доступна во многих цветах с интенсивной глянцевой или матовой поверхностью. Суперматовое покрытие доступно в черном цвете. Специальный клеящий материал обеспечивает приклеивание на лакированные поверхности, а также на неровные и рифленые поверхности, на заклепки и желоба. Нанесенный материал легко удалять при помощи соответствующего оборудования.

Подложка

Бумага с двухсторонним полиэтиленовым покрытием, силиконизированная с одной стороны, 143 г/м²

Клей

Полиакрилатный клей на основе растворителей, перемещаемый, с постоянной окончательной адгезией, прозрачный

Технические данные

Толщина* (без защитной бумаги и клея)	0,110 мм
Формоустойчивость (FINAT TM 14)	При наклеивании на сталь усадка макс. 0,1 мм
Термоустойчивость***	При наклеивании на алюминий, от -50 °C до +120 °C, без изменений
Устойчивость к морской воде (DIN EN ISO 9227)	При наклеивании на алюминий через 100 час. / 35 °C без изменений
Использование в морской воде: Нижние и верхние пределы устойчивости к морской воде (BS 5609, раздел 2)	Сертифицировано
Устойчивость к воздействию растворителей и химикатов	При комнатной температуре через 72 часа после наклеивания на алюминий пленка обладает краткосрочной устойчивостью к действию большинства минеральных масел, жиров, топливных материалов, алифатических растворителей, слабых кислот, солей и щелочей
Сила сцепления* (FINAT-TM1, через 24 часа, нержавеющая сталь)	18 Н / 25 мм
Разрывная прочность (DIN EN ISO 527)	В продольном направлении: мин. 21 МПа В поперечном направлении: мин. 21 МПа
Удлинение при разрыве (DIN EN ISO 527)	В продольном направлении: мин.150% (металлический: 120%) В поперечном направлении: мин.150% (металлический: 120%)
Срок хранения**	2 года
Температура склеивания	> +15 °C
Максимальный срок службы **** (при применении на транспортных средствах действует максимально указанный срок службы; при применении на всех видах плавучих средств действительный срок службы указан в скобках)	черная / белая: 12 (10) лет прозрачная / цветная: 10 (8) лет металлик: 5 (4) лет медь, восточно-коричневый металл, бронза, пиритовый, графитовый металл, красно-золотой металл и перламутровый: 3 (2) года

* среднее значение ** в оригинальной упаковке, при 20 °C и относительной влажности воздуха 50 %

*** обычный среднеевропейский климат ***** максимальный срок службы при нанесении специалистом и при условии надлежащего ухода и использования; вертикальное воздействие атмосферных условий вне помещений при среднеевропейском климате; фактический и ожидаемый срок службы определяется условиями окружающей среды, а также наличием предварительной обработки основы и регулярного обслуживания; для получения подробной информации, пожалуйста, посетите www.orafol.com/gp/europe/en/support

Замечание и рекомендации

Приведенные выше данные основаны исключительно на наших актуальных знаниях и практическом опыте. Они не представляют собой согласованные свойства, равно как и не содержат заверения в наличии определенных свойств или гарантии в отношении свойств и/или срока службы наших цветных пленок.

Просим вас учесть, что пленки по своей природе более чувствительны, чем лаки. В этой связи пленки требуют особо бережного отношения, как при обработке, так и при очистке. При обработке (наклеивании и удалении), а также при очистке и использовании пленок следует принимать во внимание и соблюдать наши актуальные рекомендации по обработке, а также по очистке и использованию пленок компании ORAFOL (можно загрузить информацию с сайта www.orafol.com/gp/europe/de/support). В противном случае, по нашему опыту, не обеспечивается максимальный срок службы. Дополнительные данные по ожидаемому максимальному сроку службы содержатся в «Указаниях по обработке» (см. п. 2). В случае несоблюдения указаний по обработке, а также условий очистки и использования, предоставление гарантий и ответственность исключаются.

При возникновении дальнейших вопросов свяжитесь, пожалуйста, с соответствующей мастерской или с сотрудниками нашего отдела работы с клиентами.

Прослеживаемость наших товаров согласно ISO 9001 обеспечивается на основе номера рулона.

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Все продукты серий ORACAL® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORACAL® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORACAL® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и характеристики продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORACAL® - это торговая марка компании ORAFOL Europe GmbH.